SKALFLEX

Skalcem 100

Vejrbestandig, cementbaseret murmaling

Skalcem 100

Skalcem 100 er en cementbaseret murmaling til mineralske underlag ude og inde.

Skalcem 100 er en meget slidstærk og vejrbestandig maling, som tåler kystnært klima.

Malingen er meget diffusionsåben.

Skalcem 100 fremstår med en naturlig, kalkmat finish, der er velegnet til en facade. Derfor er malingen velegnet til alle bygningstyper; rustikke og moderne, privatboliger, industri og landbrug.

Den fugthærdende maling er desuden velegnet på bl.a. fugtige kældervægge.

Skalcem 100 farverne kan tones lysere efter ønske. Se vejledende toningsforslag på www.skalflex.dk

Skalcem 100
20 kg Hvid, DB-nr. 3859592

10 kg Hvid, DB-nr. 3859634
10 kg Grå, DB-nr. 8523003
10 kg Gråbeige, DB-nr. 2108820
10 kg Støvgrå, DB-nr. 2108819
10 kg Mellemgul, DB-nr. 8347932
10 kg Sølvgrå, DB-nr. 3859659
10 kg Rødokker, DB-nr. 5622217
10 kg Skagengul, DB-nr. 3859642
10 kg Creme, DB-nr. 4170874

Skalflex Beto-Binder
2 liter, DB-nr. 3859428
5 liter, DB-nr. 3859410
10 liter, DB-nr. 3859402

Rækkeevne
2-4 m² pr. kg opblandet maling.

Underlag
Skalcem 100 hæfter på alle mineralske underlag, herunder mursten, cementpuds, vandskuring, beton, porebeton, letklinker m.m.

Klargøring af underlag
Underlaget skal være rengjort, fast og bæredygtigt.

Kalk, plastik- eller oliemaling skal fjernes helt.

Underlaget forvandes grundigt med rent, koldt vand, til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende.

Forvanding er tilstrækkelig forbehandling i mange tilfælde.

Der skal forvandes mellem malingslagene.

Her skal der anvendes Skalflex Beto-Binder:
Stærkt sugende, uens sugende, glatte eller let afsmittende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3 (grunder/vand).

Til maling af underlag grundet med Skalflex Beto-Binder, skal 1 liter af blandevandet erstattes med 1 liter ufortyndet Skalflex Beto-Binder pr. 10 kg Skalcem 100. Vent nogle minutter med at male til grunderen er overfladetør.

Påføring
Der males i tørvejr. Malingen påføres i et jævnt og dækkende lag med pensel eller langluvet, syntetisk malerrulle. Væggen kan genmales efter ca. 24 timer.

Der må ikke males med Skalcem 100 ved døgntemperaturer under +5°C.

Vejledning

1. Opblanding
Hæld 5-6 liter rent, koldt vand pr. 10 kg Skalcem 100 i en blandespand og tilsæt derefter Skalcem 100 malingspulveret. Afmål altid ens vandmængde til hver opblanding.

2. Omrøring
Omrør med elektrisk blanderedskab til blandingen er homogen og har en glat malingskonsistens. Opblandet maling skal anvendes indenfor 2 timer.

3. Klargøring af underlag
Underlaget forvandes grundigt til det fremstår ensartet vandmættet og svagtsugende. Vent nogle minutter inden påføring af Skalcem 100.

Stærkt sugende, uens sugende, glatte samt let afsmittende underlag grundes i stedet med Skalflex Beto-Binder 1:3 (grunder/vand).
Læs mere under 'Klargøring af underlag'.

4. Påføring
Start med at kante af med pensel, og mal derefter de hele flader med langluvet, syntetisk maler-rulle eller pensel. Malingen påføres i et jævnt og dækkende lag. Undervejs omrøres den opblandede maling med jævne mellemrum. Efter ca. 24 timer kan et nyt lag maling påføres. Husk at forvande mellem malingslagene. Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kom godt i gang

Det rigtige farvevalg

Det er vigtigt at vælge den rigtige farve, for det betyder meget for glæden ved husets udseende. Det er også vigtigt, at farven matcher husets arkitektur og det omkringliggende kvarter.

Farver og glans er vanskelige at gengive på tryk, og bør derfor altid betragtes i de rigtige omgivelser. Det er derfor Skalflex tilbyder at sende op til tre gratis prøver på grundfarverne.

Bestil farveprøverne nemt og hurtigt **her** eller ring på 86 61 22 99.

Bemærk: Der kan kun bestilles farveprøver på de rene grundfarver.

Sådan gør du
Farveprøverne udrøres i vand som angivet på posen.

Påfør ikke farveprøven direkte på facaden, da dette kan medføre forskelle i struktur og/eller farve på den færdigmalede mur.

Påfør istedet farveprøven på en testplade eller lignende og stil den op ad facaden, så den kan betragtes i henholdsvis sol og skygge samt på forskellige tider af døgnet alt efter som dagslyset skifter.

Gode råd

Når der er behov for at anvende flere spande maling til samme facade, anbefales det at anskaffe maling med samme produktionsnummer, så eventuelle nuanceforskelle i farven undgås – se påsat label på emballagen.

Bemærk at uens fugtindhold i underlaget kan medføre farveforskelle.

Brug altid rent, koldt vand til forvanding og til opblanding, og benyt altid samme vandmængde i hver opblanding for at undgå nuanceforskelle.

Overfladen kan overmales, når første lag er tørt, dog tidligst efter 1 døgn.

Undgå at arbejde i direkte sollys, da malingen i så fald vil tørre for hurtigt med risiko for skjolder.

Beskyt nymalet overflade mod vejrliget de første døgn efter påføring.

Den bedste ophærdning af malingen sker ved døgntemperaturer over +10°C.

Beregn dit forbrug

Når du kender det samlede antal m^2 er det nemt og hurtigt at beregne hvor meget maling, der skal anvendes. Brug beregneren på **www.skalflex.dk**

© Skalflex · 09/2020

SKALFLEX

Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk
www.skalflex.dk

Sika® A SIKA BRAND